

PRODUKT DATA HARD HAT® AEROSOLS MARKEERVERF 2300

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol Markeerverf 2300 is gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars (2358 is gebaseerd op een acrylaathars). Deze producten zijn gebaseerd op lood- en chromaatvrije pigmenten.

AANBEVOLEN TOEPASSING

RUST-OLEUM Markeerverf 2300 kan worden aangebracht op metaal, beton, asfalt, gravel, aarde, gras, enz.

RUST-OLEUM Markeerverf 2300 lost niet op in water en is bestand tegen lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.

RUST-OLEUM Markeerverf 2300 is ontwikkeld voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Mat
Kleur: Kleurkaart
Drijfgas: Dimethylether
VOC-gehalte: 630 g/l

Droogtijden bij 20°C/50% r.v.
Kleefvrij: 20 minuten
Licht verkeer: 4 uur
Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur
Uitgehard: 7 dagen
Hittebestendigheid: tot 100°C (droog)

Rendement

Theoretisch: 2 m² per spuitbus bij 25 µm droog, afhankelijk van de kleur.
Praktisch: Afhangelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Keer de bus om en richt de spuitkop naar beneden. Houdt de bus ongeveer 10 tot 15 cm boven het te markeren oppervlak. Druk de spuitkop in om met spuiten te beginnen. Spuit regelmatig door om verstopping te voorkomen. Na gebruik bus rechtop zetten en de spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om het ventiel te reinigen.

APPLICATIE CONDITIES

Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus boven 0°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu