



FoamTack Pro Construct Starterskit

Montage & afdichting

STARTERSKIT LIJMSCHUIM VOOR DRAGENDE MUREN

- ✓ Meteen aan de slag, met Cleaner én gun
- ✓ KOMO keur voor dragende muren
- ✓ Snelle verwerking, snelle uitharding
- ✓ Zonder mixen, geen water nodig
- ✓ Geen wachttijd tussen steenlagen
- ✓ Sterker dan mortel
- ✓ Binnen- en buitengebruik
- ✓ 1 bus FoamTack Pro Construct = 40 kilo cement = 7.5 m² cellenbetonblokken

Technische Eigenschappen

- Basis: polyurethaan.
- Uitharding: polymerisatie door (lucht-)vochtigheid in 30 minuten.
- Kleur: grijs.
- Huidvorming (bij 23°C en 50% R.V.) FEICA TM 1014: 6 minuten.
- Belastbaar (bij 23°C en 50% R.V.): 60 minuten.
- Vormvastheid (FEICA TM 1004): <3% vervorming.
- Rendement: 60m (diameter 2cm).
- Dichtheid: 22 kg/m³.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt (FEICA TM 1020): 0,036 W/mK.
- Geluidsisolatie: 60 dB.
- Afschuifsterkte: >0,9 N/mm² (beton).
- Verwerkingstemperatuur: omgeving: -10°C / +35°C en product: +10°C / +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C / +90°C; piektemperaturen: -60°C / +130°C.
- Bestendigheid: weer-, water- en rotbestendig; gevoelig voor UV-licht.

Product

Karakteristieken

Deze starterskit is je eerste keuze voor het gecertificeerd verlijmen van dragende en niet-dragende constructies uit maatvast materialen.

FoamTack Pro Construct is een KOMO gecertificeerd lijmschuim voor alle dragende en niet-dragende constructies uit maatvast materialen zoals gekalibreerde snelbouwsteen, kalkzandsteen (silicaatsteen), cellenbeton of betonblokken (niet-dragend).

Dit is een sterk alternatief voor metselen of gebruik van poederlijm. Door de snelle uitharding en het vermijden van vochtinbrenging kan de muur quasi direct verder afgewerkt worden (pleisteren, montage van ramen, ...)

Er kan snel gewerkt worden, zonder mixen en zonder wachttijden tussen de steenlagen. 1 bus FoamTack Pro Construct volstaat voor 6-8 m² cellenbetonblokken (600 x 250 x 150 mm).

FoamTack Pro Construct is een niet-invallend lijmschuim, wat zorgt voor een optimaal contact tussen de te verlijmen materialen, ook bij holle bouwstenen. Het is toepasbaar bij omgevingstemperaturen tussen -10°C tot +35°C.

Met de inbegrepen Spray & PUR Cleaner reinig je nadien moeiteloos de gun voor een volgend gebruik.

- Houdbaarheid: minstens 15 maanden in originele gesloten, verpakking, droog, koel en rechtopstaand bewaard.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Specificaties gun

- Type pistool: PU Foam.
- Materiaal: Metaal/kunststof.
- Krachtoverbrenging: Instelbaar.
- Druppelstop: nee.
- Krachtcontrole: nee.
- Aantal standen: 50.

Specificaties Cleaner

- Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
- Dampdruk (bij 20°C): ≥ 3000 hPa.
- Dampdruk (bij 50°C): ≥ 8000 hPa.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.79.
- Wateroplosbaarheid: oplosbaar.
- Oplosbaar in: ethanol, ether, chloroform.
- Relatieve dampdichtheid: > 1 .
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

FoamTack Pro Construct Starterskit

670995000

Inhoud van de starterskit:

- 3 x FoamTack Pro Construct
- 1 x Spray & PUR Cleaner
- 1 x FoamTack Pro Gun

Toepassingen

- Gecertificeerd verlijmen van dragende constructies uit maatvast keramische snelbouwstenen, cellenbetonblokken of kalkzandsteen.
- Verlijmen zonder koudebrug van harde isolatiepanelen en andere constructie-elementen.
- Monteren van gipskartonplaten, meubelpanelen en interieurelementen tegen wanden en raamwerk.
- Plaatsen van raamtabletten.
- Vastzetten van elektrische inbouwdozen.

Gebruik

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. Bus gedurende minstens 30 sec. krachtig schudden.

Voor gebruik, zie technische fiche FoamTack Pro Construct.